

Pilkington Optifloat™ Glasdicken

Nennicken (mm) Pilkington Optifloat™	Dickentoleranz, zulässige Abweichungen (mm)
2	± 0,2
3	± 0,2
4	± 0,2
5	± 0,2
6	± 0,2
7	± 0,2
8*	± 0,3
10*	± 0,3
12*	± 0,3

(Quelle: Pilkington Deutschland AG)

*Ab 8 mm sind Ätzungen nur mit beigestelltem Material möglich.